


Анализ шин по силовой неоднородности за период 23.02.2013 по 03.06.2014

175/65 R14 82H Viatti Strada Asimmetrico V-130



Количество шин: 49813

Оценка величины изменения радиальной силы:

Норма IRS < 94,00

СреднЗнач IRS: 67,1


СтандОткл IRS: 23,33

Минм: 12

Максм: 178

Уровень пригодности по изменению радиальной силы:

IRS Ppk: 0,38



Оценка величины изменения боковой силы:

Норма IBS < 72,000

СреднЗнач IBS: 38,3


СтандОткл IBS: 11,57

Минм: 10

Максм: 113

Уровень пригодности по изменению боковой силы:

IBS Ppk: 0,97



Оценка величины изменения конусного эффекта:

Норма KE < 54,000

СреднЗнач KE: 0,8

СтандОткл KE: 25,24

Минм: -112

Максм: 109

Уровень пригодности по конусному эффекту:

KE Pp: 0,71

KE Ppk: 0,70

ОАО "НИЖНЕКАМСКШИНА"